

Gips syntetyczny - modelowy, produkowany jest przez renomowaną włoską firmę, lidera w swojej branży.

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany do odlewania wszystkich możliwych figur, form, elementów dekoracyjnych, sztukaterii, statuetek, elementów architektonicznych. Po utwardzeniu można do obrabiać mechanicznie, wiercić, szlifować, polerować. Po zmatowieniu delikatnym papierem ściernym uzyskuje się aksamitną powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI

Proporcje mieszania 28ml/100g.

Czas mieszania 90 sek.

Czas wiązania 10-14 min.

Odporność na ściskanie minimum 25MPa (budowlany ma około 6-8 MPa)

Rozszerzalność liniowa max 0,15%.

Kolor popielaty

Podana ilość wody jest orientacyjna, należy przed zastosowaniem dobrać jej udział w zależności od naszych wymagań i rodzaju/wielkości formy jaką zalewamy. Z praktyki do zalewania możliwe jest zastosowanie proporcji 50ml wody na 100g gipsu, uzyskujemy w ten sposób bardzo dobrze lejną masę. Stosując tą proporcję minimalnie wydłuży się czas wiązania.

MAGAZYNOWANIE

Producent/podmiot/osoba odpowiedzialna za produkt to: POLYCORE Marcin Broda ul. Bronisława Ratajczaka 13/16, 21-040 Świdnik NIP: 712 262 0954 REGON: 061671592 mobile: +48 605 875 558
e-mail: sklep@modelarnia24.pl

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10C-22C.

BHP

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie środki ostrożności jak dla substancji chemicznych. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych oraz dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawiczki lateksowe lub winylowe oraz okulary ochronne. Pomieszczenie w którym odbywa się przetwórstwo powinno posiadać sprawną wentylację. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie a po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.

Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Nie zwalnia to jednak Państwa z obowiązku sprawdzania we własnym zakresie naszych produktów na ich zgodność z założonym celem i technologią. Zastosowanie, użycie oraz obróbka produktów następuje już poza możliwościami naszej kontroli i odpowiedzialność za nie z tego powodu ponoszą wyłącznie Państwo. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie opisy przedmiotów, zdjęcia i grafiki są własnością firmy POLYCORE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody zabronione.